



Tableros
Martínez Mesalles, S. L.

FÁBRICA DE TABLEROS RECHAPADOS Y CONTRACHAPADOS

Carrer Marroc, 27 • 46702 GANDIA (Valencia) • ☎ 96 287 31 12 • 📠 626 31 36 10 • 📠 96 296 08 54
<http://www.tablerosmartinez.com> • e-mail: tablerosmartinez@tablerosmartinez.com

AGLOMERADO HIDROFUGO. Tablero aglomerado de partículas para ambientes húmedos

Es un tablero fabricado con pequeñas partículas de madera aglomeradas con resinas sintéticas termoendurecibles, polimerizadas a alta temperatura. Su proceso de fabricación asegura la homogeneidad a sus características. Tras ser prensados, los tableros son cortados y lijados.

El Aglomerado hidrófugo tiene el núcleo formado por virutas dispuestas entre dos capas exteriores de partículas muy finas de alta densidad y con alta proporción de resina, lo que da lugar a una superficie muy suave y apta para recibir la mayor parte de los acabados y recubrimientos. Este tipo de tablero aglomerado es ideal para usar en ambientes húmedos por sus tratamientos especiales antihumedad.

Suele ser de color verde claro moteado y sus cantos son más bastos que la superficie (aglomerado hidrófugo de tres capas). Sin embargo su superficie se puede pintar sin problema y admite perfectamente ser chapada.

Propiedades Específicas	Norma	Unidad	Estandar 13-20/mm
Densidad	EN 323	±5 Kg/m ³	650
Tolerancia de espesor	EN 324.1	Mm.	± 0.3
Módulo de Elasticidad	EN 310	N/Mm ² .	2400
Resistencia a la Flexión	EN 310	N/Mm ² .	16
Tolerancia longitudinal	EN 324.1	Mm.	±5
Tolerancia Escuadria	EN 324.2	Mm.	±2
Grado de Hinchamiento	EN 317	Después de 24H max. %	10
Resistencia Interna	EN 319	N/mm ²	0.45
Tracción Superficial	EN 311	N/mm ²	0.8
Resistencia al Arranque de Tornillos. Caras	EN 320	N	600 ±10 %
Resistencia al Arranque de Tornillos. Cantos	EN 320	N	400 ±10 %
Contenido en Formaldehído	EN 120	Mg/100g	Clase 1 ≤ 8
Humedad	EN 322	%	8 ± 3



Tableros
Martínez Mesalles, S. L.

FÁBRICA DE TABLEROS RECHAPADOS Y CONTRACHAPADOS

Carrer Marroc, 27 • 46702 GANDIA (Valencia) • ☎ 96 287 31 12 • 📠 626 31 36 10 • 📠 96 296 08 54
<http://www.tablerosmartinez.com> • e-mail: tablerosmartinez@tablerosmartinez.com

AGLOMERADO HIDROFUGO RECHAPADO

	<u>11/mm</u>	<u>17/mm</u>	<u>20/mm</u>	<u>2c1^a</u>
BUBINGA	13.57	15.06	16.32	3.39
CAOBA BRASILEÑA	24.48	27.36	29.44	13.47
CASTAÑO	16.30	17.49	18.22	4.06
CEBRANO	24.48	27.36	29.44	13.47
CEDRO BOSSE	14.21	15.40	16.32	3.39
CEREZO	19.15	21.47	23.10	10.36
EMBERO	11.90	14.24	15.86	2.43
ETIMOE	13.57	15.06	16.32	4.06
FRESNO	13.42	15.36	16.73	4.06
HAYA	11.90	14.24	15.86	2.43
HAYA VAPORIZADA	13.42	15.36	16.73	4.06
IROCO	13.57	15.06	16.32	3.39
MANSONIA	12.87	15.06	16.32	3.39
MAPLE/ARCE	19.15	21.47	23.10	10.36
MONGOY	19.15	21.47	23.10	10.36
MUKALY	11.90	14.24	15.86	2.43
NOGAL AMERICANO	19.41	21.47	23.10	10.36
PINO GALLEGO	11.90	14.24	15.86	2.43
PINO MOBILA	12.87	15.06	16.32	3.39
PINO OREGON	19.15	21.47	23.10	10.36
PINO VALSAIN	12.87	15.06	16.32	3.39
ROBLE	13.57	15.06	16.32	3.39
ROBLE ITALIANO	16.31	19.03	20.62	4.41
SAPELY	11.90	14.24	15.86	2.43
UKOLA	11.90	14.08	15.41	3.24
WENGUE ITALIANO	13.57	15.06	16.32	3.39
WENGUE NATURAL	24.48	27.36	29.44	13.47

AGLOMERADO HIDROFUGO CRUDO

10/mm 16/mm 19/mm
4.30 5.32 6.08

MEDIDAS ESTANDAR: 244x122 en todos los grosores

Esta tarifa anula todas las anteriores.

ENERO 2013

S.E.ú O.